


Reinigungsanleitung für versiegelte Parkettböden



HYGIENE

Besonderes:

- + Parkettböden sind Holzwerkstoffe nässeempfindlich!
- + Auf Beschichtungen im Privatbereich ist grundsätzlich verzichtbar!
- + Reinigung nebelfeucht mit pH-neutralen Produkten oder Wischpflege
- + Ideal staubfrei reinigen mit Rala Dust.A.Go + Wischlinntücher

Rala Lampert GesmbH
A.6824 Schlins – Eichengasse 22

Tel: 05524-8353-0


Fax: 05524-8353-5

eMail: info@rala.at

Internet: www.rala.at

Hinweise:

Grundsätzlich gilt es auf allen Holzböden eine Dauereinwirkung von Nässe zu vermeiden. Holzböden sind insbesondere an Fugen nässeempfindlich, Aufquellgefahr! Auf Fertigparkett welche meist werksseitig versiegelt sind, ist nur bedingt eine Nassreinigung möglich. Empfehlenswert ist die Sprayreinigung sowie Feucht- und nebelfeuchte Reinigung sowie Trockenreinigung mit Rala Dust.A.Go Wischtücher. Falls Nassreinigung erforderlich gilt es rasch nachzuwischen oder abzusaugen. *(Boden niemals überschwemmen!)*



Grundreinigung: Sollte eine Grundreinigung aufgrund starker Anschmutzung und alter Wachsbeschichtungen erforderlich sein, kann **Rala Anti-Wachs** oder **Rala Robot Krafftreiniger** verwendet werden. Die Reinigungslösung im Verhältnis 1:10 mit Wasser mischen und in Verbindung mit Einscheibenmaschine *abschnittsweise* mit **rotem oder grünem Pad** ausreichend dosiert in kreisenden Bewegungen während 3 bis 5 min. Einwirkungszeit reinigen. **Achtung:** gelösten Schmutz laufend gründlich absaugen. Vorgang nach Bedarf wiederholen. Zum Schluß 1 bis 3 X die gesamte Fläche mit klarem Wasser feucht wischen und erneut absaugen. Es dürfen keine Reinigerreste zurückbleiben! Für Randbereiche Randreinigungsgerät mit **blauem Pad** verwenden. Nach der Trocknungszeit von ca. 8–12h muss der Bodenbelag beschichtet werden. **Hinweis:** Im Falle unüberwindbarer alter, bzw. nicht identifizierbarer Beschichtungen, ist eine Trockengrundreinigung die letzte Möglichkeit, Fragen Sie nach Ihrem Rala Fachberater:



Schutzpflege/Beschichtung: Oberfläche muss absolut sauber fettfrei und trocken sein. Oberfläche 2 X mittels Wunderwaxer und **Rala Neoglas oder Brillant Selbstglanz Dispersion** gleichmäßig beschichten. Trocknungszeit nach 1. Auftrag = 1-2h, nach dem 2. Auftrag = 6–8h. Mit sauberen Schuhen ist die Fläche nach ca. 2h. begehbar, **Tipp:** Mit Handflächen Trockenheitszustand prüfen.



Die optimale Schutzpflege: Mittels Poliermaschine ab 400U/min und rotem Pad **Rala Spraycleaner** abschnittsweise auf 2–3m Bahnen aufsprühen und kreisförmig auspolieren, verschmutzte Pad wenden oder auswechseln, abschließend mit sauberem weißem Pad nachpolieren. Je nach Beanspruchung 1-3 Spraypflegfilme auftragen. **Tipp:** Diese Methode erübrigt Grundreinigungen!



Unterhaltsreinigung: pH-neutrale **Rala Reiniger** und **Rala Poly Wischpflege**. Zeitsparend mit vorgefeuchteten PPS Mop aus der Systembox oder nebelfeucht dosiert mit PPS Fahreimer Flachpresse. **Tipp:** Arbeitsablauf Flachpresse siehe eigenes Blatt. **Tipp:** *Ideal täglich trocken reinigen mit Rala Dust.A.Go + Wischlinntücher!* **Besonders empfehlenswert:** Sprayreinigungs ab 400U/min mit rotem Pad, diese Methode entfernt Schmutz, Gehstrassen und Striche (diese sind auch punktuell behandelbar) und sorgt gleichzeitig für schönes, gepflegtes Aussehen, verschmutzen Pad wenden oder auswechseln, abschließend mit sauberem weißem Pad nachpolieren.

Tipp: Alle Produkte, Hilfsmittel siehe Rala Katalog!

Empfohlene Schutzausrüstung:



KLAR IN DIE ZUKUNFT